



ROCLAND

PLACEO SEAL

Течен втвърдител и течна мембрана за бетонни плочи и подове

Описание на продукта

Placeo Seal реагира със “свободния варовик” в новоположения интериорен или екстериорен бетон, придавайки по този начин здравина на повърхността.

Продуктът не съдържа парафини, смоли или киселини.

Употреба

- Бетонни подове, алеи, тротоари
- Бетонни повърхности, третирани с Placeo Seal могат да приемат последващи покрития

Технически характеристики

Калиева сол на салицилова киселина

Плътност:	1 ± 0,05
РН	9/10
Съдържание на твърди частици	17%

Опаковка и съхранение

20 л, 200 л и 1000 л разфасовки.

Срокът на годност на Placeo Seal е 1 година в оригинална, неразпечатана опаковка. Да се съхранява на закрито и да се пази от замръзване.

Разходна норма

Placeo Seal се полага с разходна норма от приблизително 0,07 - 0,10 л/м².

Мерки за безопасност

Информационните листове за безопасност са налични при поискване.

Начин на полагане

Бетон:

Placeo Seal може да бъде полаган върху новоположен бетон, след като повърхностната вода се изпари и се приключи с финалната обработка.

Placeo Seal може да бъде нанасян като втвърдител приблизително 28 дни след полагането на бетона (преди полагането на продукта бетонът да се почисти напълно чрез използването на специални продукти за подове, включително и финално измиване с вода).

ПОЛАГАНЕ:

Продуктът е готов за употреба. Да не се разрежда. Продуктът трябва да се разбърка добре преди употреба. Препоръчително е полагането да се извършва чрез разпръскване с машина под ниско налягане. Материалът трябва да се полага равномерно без да се допуска предозиране/наслагане.

Температура на полагане: от + 5°C до + 30°C.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ:

В зависимост от атмосферните условия и употребата обикновено изсъхва след 2 часа. Осигурете минимум 24 часа преди да отворите повърхността за преминаващ трафик.

Официален представител за България:



Ен Си Джу ЕООД
София 1387
ул.Андрей Германов 11
Терминал ММ, Обеля
тел.02 945 52 52

Quality Flooring Solutions

www.ncg.solutions